

サンテック® Sフィルム

ピローシュリンクトレー包装用
ポリオレフィン系フィルム

P-310

新しい包装形態 登場!

- フィルム使用量を大幅に削減。
(オーバーラップに比べ20~30%のフィルム使用量が削減できます。)
- どのような形状のトレーでも簡単包装。

特長

- 高収縮性(最大80%収縮)のフィルムですので、どんな容器でもタイトに包装。
- 目減り・乾きを最小限に防ぎ、耐寒性、防曇性にも優れたフィルムです。
- 環境に優しいフィルムです。可塑剤を含みませんので食品にも安心です。

用途

- 冷凍食品に
- 水産加工品に
- 精肉・鮮魚に
- 総菜・和菓子に

異形トレー



異形トレーでも、タイトに美しいラッピングができます。

底上げトレー



ピロー包装なので、底面凹凸のはげしいトレーでも、ピッタリとラッピングできます。

網トレー



ピロー包装でしっかりとシールされていますので、ドリップ漏れを防ぎ、売り場や他製品を汚しません。

薄型トレー



ピッタリとタイトなラッピングで、内容物をボリューム豊かに美しく見えます。

柔軟トレー



ツブれたりユガミやすい柔軟トレーでも、変形することなく美しいラッピングができます。

AsahiKASEI

旭化成株式会社

ピローシュリンクトレー包装用ポリオレフィン系フィルム

サンテック® Sフィルム P-310

サンテック® Sフィルム P-310の物性

	試験項目	単位	測定方法	P-310
フィルム強度	引張強度	MPa (kgf/cm ²)	ASTM D-882	90/90 (9/9)
	引張伸度	%	ASTM D-882	140/170
	引張弾性率	GPa (kgf/cm ²)	ASTM D-882	0.30/0.20 (30/20)
	引張強度	mN(g)	旭化成法	40/40 (4/4)
光学特性	ヘイズ	%	ASTM D-1003	0.8
	グロス	%	ASTM D-2457	150
	防曇性	—	旭化成法	良好
透過性	水蒸気透過度 (30℃)	g/m ² ・24hr	ASTM E-96	50
	酸素透過度 (23℃)	mL/m ² ・24hr・MPa (cc/m ² ・24hr・atm)	ASTM D-1434	230,000 (23,000)
衝撃性	落錐衝撃強度 (-30℃)	kg/cm	旭化成法	—
収縮性	最高収縮率	%	旭化成法	80/80
包装機械適性	シール温度範囲	℃	旭化成法	130~160*
	トンネル温度範囲	℃	旭化成法	130~160*
	動摩擦係数	—	旭化成法	0.25

サンテック® Sフィルム P-310の規格

幅 (mm)	巻長 (m)	入数/ケース (本)	フィルム NET重量/本 (kg)	段ボールサイズ タテ×ヨコ×高さ (mm)
300	1,000	4本	3.0	330×330×322
330	//	//	3.3	330×330×352
350	//	//	3.5	330×330×372
380	//	//	3.8	330×330×422
400	//	//	4.0	330×330×422
430	//	2本	4.3	335×173×479
450	//	//	4.5	335×173×479
480	//	//	4.8	335×173×509
500	//	//	5.0	335×173×529
530	//	//	5.3	335×173×559
550	//	//	5.5	335×173×579
580	//	//	5.8	335×173×609
600	//	//	6.0	335×173×629

サンテック® Sフィルム P-310の材質表示の表記法：PE

※本製品の使用・取扱いの際にはMSDSをご参照ください。
サンテック®は旭化成の登録商標です。

旭化成株式会社

フレキシブルパッケージ営業部

サンテック® Sフィルム についてのお問い合わせは